

INFORMACJA TECHNICZNA

Spray Professional CYNK SPRAY

Farba w aerozolu, 400 ml

Do przeciwkorozyjnego zabezpieczenia elementów stalowych i eliwnych, bezpo rednio na metal. Zawiera metaliczny cynk chroni cy stal katodowo. Równie przydatna do wykonywania poprawek uszkodzonych powójk malarskich. Słu y jako grunt pod podkład i emalie nawierzchniowe. Do profesjonalnego stosowania w budownictwie ogólnym i przemysłowym, wewn trz i na zewn trz pomieszcze , w rodowisku suchym i wilgotnym.

Producent:

CHAMPION COLOR PLUS P. Lelito Sp. J. PL 84-123 Pojchowo, ul. Dworcowa 7

Tel: +48 58 673-94-36, Fax: +48 58 673-94-22

e-mail: biuro@championcolor.pl, www.championcolor.pl

Charakterystyka farby

- o Szybkoschn ca, doskonale kryj ca i przyczepna do podł a stalowego
- o Odporna na dziaanie temperatury -20 - +60 (okresowo do 80)°C
- o Przed korozj chroni stal katodowo
- o Nie zawiera zwi zków ołowiu i chromianów
- o Odporna na wpływ atmosfery przemysłowej, nadmorskiej, miejskiej, wiejskiej
- o Nie zawiera substancji wpływaj cych na warstw ozonow

Wła ciwo ci fizyczne i chemiczne

Typ bazy:

wynylowa

Kolor

szary metaliczny, wygl d matowy

Zawarto cynku w powóce

powy ej 85% w/w

Propelent

mieszanina propan-butan

Zawarto lotnych zwi zków organicznych (VOC)

LZO poni ej 680 g/L

Wła ciwo ci aplikacyjne

Czas schni cia przy 20 °C *)

około 20 minut (jedna warstwa)

Odst p czasu do nał enia kolejnej warstwy

po upływie co najmniej 1 godziny

Wydajno teoretyczna **)

1,3 m² z pojemnika

Zalecana grubo powójki po wyschni ciu, około

25 μm (jedna warstwa)

Zalecana liczba warstw

1 - 3

Odst p czasu do nanoszenia farb nawierzchniowych ***)

po 3 godzinach (20°C), lub po 24 godzinach dla farb wodorocznie czalnych

*) Czas schni cia zale y od grubo ci naniesionej mokrej powójki farby, temperatury oraz intensywno ci ruchu otaczaj cego powietrza

**) Wydajno teoretyczna dotyczy nanoszenia farby na płaskie, nieporowate podł e w warunkach bezwietrznych, w temperaturze 20 °C bez strat technologicznych do grubo ci suchej powójki 20 μm. Wydajno praktyczna mo e odbiega od teoretycznej w zale no ci od warunków w miejscu stosowania.

***) Rodzaj powójk nawierzchniowych zale y od u tkownika . konieczne jest wykonanie prób zgodnie ci zestawu.

Stosowanie

Zalecenia: Powierzchnia stali przeznaczona do zabezpieczenia powinna by czysta, sucha wolna od tjszczu i rdzy. Zaleca si oczy ci podł e papierem ciernym lub przez piaskowanie (do stopnia Sa 3). Szczotkowanie tylko ograniczonym zakresie. Wykona wst pne próby stosowania wyrobu i oceni jako uzyskanej powójki. Przed naniesieniem wybranych farb nawierzchniowych wykona wst pne próby zgodnie ci zestawu, w szczegłno ci przyczepno mi dzywarstwom . Zaleca si wybór farb nawierzchniowych typu akrylowego lub winylowego

Technika stosowania: Przed u yciem wstrz sa pojemnik przez ok 2 min. dla wymieszania zawarto ci. Zalecana odległ dyszy do lakierowanej powierzchni 20 . 30 cm. Wykona próbny natrysk. Najlepiej stosowa w zakresie temp. 18 . 25°C. Nanosi powójk w formie 2 -3 cienkich warstw w krótkich odst pach czasu. Po zako czeniu natrysku, wyczy ci dysz przez obrócenie pojemnika do góry dnem, skierowanie dyszy w bezpiecznym kierunku i naci ni cie przycisku przez ok. 3 sekundy.

NIEBEZPIECZE STWO

Skrajnie łatwopalny aerosol. Pojemnik pod ci nieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Dziaa dra ni co na skór . Dziaa dra ni co na oczy. Mo e wywoł ywa uczucie senno ci lub zawroty głowy. Mo e powodowa uszkodzenie narz dów poprzez dŁugotrwaŁe lub nara enie powtarzane. W miejscu pracy zapewni skuteczn wentylacj , u ywa r kawic i okularów ochronnych.

Szczególne warunki bezpiecznego przechowywania i posŁugiwania si wyrobem aerosolowym

Chroni przed dzie mi. Przechowywa z dala od ródeyŁciepŁa, gor cych powierzchni, ródeyŁskrzzenia, otwartego ognia i innych ródeyŁzapŁonu. Nie pali . Nie rozpyla nad otwartym ogniem lub innym ródeyŁem zapŁonu. Nie przekŁywa ani nie spala , nawet po zu yciu. Chroni przed wiatŁem sŁonecznym. Nie wystawia na dziaŁanie temperatury przekraczaj cej 50°C /122°F.

Zawarto /pojemnik usuwa do pojemnika przeznaczonego do selektywnej zbiórki odpadów.

Przeczyta informacje umieszczone na etykiecie wyrobu. Dla stosowania profesjonalnego zapozna si z Kart Charakterystyki dost pn na stronie www.championcolor.pl

Zastrze enie:

Informacje zawarte w niniejszej karcie podajemy w dobrej wierze w oparciu o nasz wiedz i do wiadzenie ale nale y je weryfikowa w aktualnych warunkach u tkownika. Informacje te nie stanowi podstawy do roszcze z tytuŁu gwarancji a tak e ewentualnych szkód wynikŁych z niezgodnego z przeznaczeniem i sposobem stosowania produktu, a tak e nie zwalnia u tkownika od obowi zku zapoznania si i stosowania wszelkich uregulowa prawnych zwi zanych z jego stosowaniem.

Data wydania 25.04.2016.